

Scheda Tecnica

L5 - Lavabile Act per interni



Caratteristiche

Idropittura lavabile per interni con film resistente alla proliferazione della muffa, inodore e non ingiallente, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache.

Resistente alla formazione della muffa come da rapporto di prova n. 121L del 22.03.2023, certificato da GFC Chimica, conforme alla norma UNI-EN 15457:2014.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore a 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore	Bianco
Confezioni	5 - 14 litri
Composizione	A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, additivi specifici per prevenire la formazione della muffa e cariche selezionate che conferiscono ottima copertura e ottimo punto di bianco al film applicato
Peso specifico medio	1,500 Kg/L
Copertura	Ottima. Classe 1 (norma UNI:EN ISO 6504-3:2007)
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	24h
Spessore del film secco	30-40 µm
Resa	10-12 mq/L per mano, in base all'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Opaco
Presa di sporco	Bassa
Altre proprietà	Elevato punto di bianco Non ingiallente Inodore Elevata opacità Facilmente applicabile
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.

Scheda Tecnica

**L5 - Lavabile Act
per interni****Certificazioni - Rapporto di prova n. 121L del 22.03.2023**

- Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata
 - Classe 1

Modi di impiego**Impiego**

Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati e per tutti gli ambienti favorevoli allo sviluppo della muffa.

Applicazione

Pennello, rullo o spruzzo

Diluizione

Pennello: 35 - 45% in volume con acqua

Rullo: 20 - 30% in volume con acqua

Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 - 20%

Sovrapplicazione

4 - 6 ore

**Polimerizzazione
completa**

7 - 10 giorni

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

**Temperatura di
applicazione**

Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

Preparazione del supporto e cicli applicativi

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L5 LAVABILE ACT PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

**Scheda Tecnica****L5 - Lavabile Act
per interni**

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP.

Il prodotto dovrà essere maneggiato con cura e si dovrà evitare che venga a contatto con la pelle. Gli applicatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

A) Su superfici interne già pitturate o con presenza di muffa:

Eseguire una accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idoneo trattamento con IGIENIX non diluito, solo sulle superfici contaminate da muffa, impregnando bene il supporto. Attendere minimo 6 ore, applicare una mano a pennello di IGIENIX non diluito su tutte le superfici, attendere 6 ore, a supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP eseguendo opportune diluizioni, come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L5 LAVABILE ACT PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

Evitare l'utilizzo di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell'IGIENIX. Il ciclo Igienix risulta inefficace su superfici trattate con candeggina.

Voce di capitolato

Idropittura lavabile con film resistente alla muffa, per interni (tipo L5 LAVABILE ACT PER INTERNI), inodore e non ingiallente, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache.

Classificata secondo la norma UNI:EN ISO 6504-3:2007. Prodotto certificato da GFC Chimica s.r.l. con rapporto di prova n. 121L del 22.03.2023.

Resistente alla formazione della muffa come da rapporto di prova n. 121L del 22.03.2023, certificato da GFC Chimica.

Peso specifico medio	1,500 Kg/L
Copertura	Ottima. Classe 1 (norma UNI:EN ISO 6504-3:2007)
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	24h

Scheda Tecnica

**L5 - Lavabile Act
per interni**

Spessore del film secco	30-40 µm
Resa	10-12 mq/L per mano, in base all'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Opaco
Presa di sporco	Bassa

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a):30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.