

## Scheda tecnica

# L6 - Lavabile extra opaca



## Caratteristiche

Idropittura lavabile per interni dalla finitura extra opaca, inodore e non ingiallente, per uso professionale. Conferisce ai supporti elevata copertura anche da bagnato e un effetto mascherante, riducendo le imperfezioni.

Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per applicazione diretta su cartongesso. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassa concentrazione di C.O.V.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore a 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

|   |   |
|---|---|
| <b>Colore</b>                             | Bianco  |
| <b>Confezioni</b>                         | 5 - 14 litri  |
| <b>Composizione</b>                       | A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa   |
| <b>Peso specifico medio</b>               | 1,500 Kg/L  |
| <b>Secco al tatto</b>                     | 1h  |
| <b>Secco in profondità</b>                | 6-8 h   |
| <b>Spessore del film secco</b>            | 30 - 40 µm  |
| <b>Resa</b>                               | 10 - 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto   |
| <b>Aspetto del film</b>                   | Extra opaco   |
| <b>Presenza di sporco</b>                 | Bassa   |
| <b>Potere coprente</b>                    | Ottimo. Classe 1  |
| <b>Resistenza all'abrasione</b>           | Buona. Classe 2.  |
| <b>Grado di trasmissione vapor acqueo</b> | Alto  |
| <b>Altre proprietà</b>                    | Ideale per cartongesso<br>Mascherante<br>Facilità di applicazione<br>Elevato punto di bianco<br>Non ingiallente<br>Inodore<br>Elevata opacità |

## Scheda tecnica

**L6 - Lavabile  
extra opaca****Conservazione**

In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.

**Modi di impiego****Impiego**

Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati.

**Applicazione**

Pennello, rullo o spruzzo

**Diluizione**

Pennello: 35 - 45% in volume con acqua

Rullo: 20 - 30% in volume con acqua

Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 - 20%

**Sovrapplicazione**

4 - 6 ore

**Polimerizzazione completa**

7 - 10 giorni

**Pulizia degli attrezzi**

Con acqua subito dopo l'uso

**Temperatura di applicazione**

Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

**Preparazione del supporto e cicli applicativi**

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua, diluito 1:4 con acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP.

## Scheda tecnica

# L6 - Lavabile extra opaca


**A) Su superfici interne nuove o già pitturate:**

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO diluito 1:4 con acqua. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

**B) Su superfici interne nuove o già pitturate molto assorbenti (gesso o cartongesso):**

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe, eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.

## Voce di capitolato

Idropittura lavabile dalla finitura extra opaca per interni (tipo L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI), inodore e non ingiallente, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura anche da bagnato. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture extra opache.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso specifico medio</b>    | 1,500 Kg/L  |
| <b>Secco al tatto</b>          | 1h  |
| <b>Secco in profondità</b>     | 6-8 h   |
| <b>Spessore del film secco</b> | 30 – 40 µm  |
| <b>Resa</b>                    | 10 – 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto |
| <b>Aspetto del film</b>        | Extra opaco   |
| <b>Presenza di sporco</b>      | Bassa   |

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a):30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Scheda tecnica

# L6 - Lavabile extra opaca



Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.