

## Scheda tecnica

# L6 - Lavabile extra opaca



## Caratteristiche

Idropittura lavabile per interni dalla finitura extra opaca, inodore, per uso professionale. Conferisce ai supporti elevata copertura anche da bagnato e un effetto mascherante, riducendo le imperfezioni. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per applicazione diretta su cartongesso. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e con bassa concentrazione di C.O.V.

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Confezioni</b>	5 - 14 litri
<b>Composizione</b>	A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa
<b>Peso specifico medio</b>	1,500 Kg/L
<b>Secco al tatto</b>	1h
<b>Secco in profondità</b>	6-8 h
<b>Resa</b>	10 - 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto del film</b>	Extra opaco
<b>Resistenza all'abrasione</b>	Buona. Classe 2.
<b>Altre proprietà</b>	Ideale per cartongesso Mascherante Facilità di applicazione Elevato punto di bianco Inodore Elevata opacità
<b>Conservazione</b>	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.
<b>Modi di impiego</b>	
<b>Impiego</b>	Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati.
<b>Applicazione</b>	Pennello, rullo o spruzzo
<b>Diluizione</b>	Pennello: 35 – 45% in volume con acqua Rullo: 20 – 30% in volume con acqua

## Scheda tecnica

**L6 - Lavabile  
extra opaca****Sovrapplicazione**

Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 – 20%  
4 – 6 ore

**Polimerizzazione completa**

7 – 10 giorni

**Pulizia degli attrezzi**

Con acqua subito dopo l'uso

**Temperatura di applicazione**

Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

**Preparazione del supporto e cicli applicativi**

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua, diluito 1:4 con acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP.

**A) Su superfici interne nuove o già pitturate:**

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO diluito 1:4 con acqua. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

**B) Su superfici interne nuove o già pitturate molto assorbenti (gesso o cartongesso):**

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe, eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.

**Voce di capitolato**

Idropittura lavabile dalla finitura extra opaca per interni (tipo L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI), inodore, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate

## Scheda tecnica

**L6 - Lavabile  
extra opaca**

e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura anche da bagnato. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture extra opache.

Peso specifico medio	1,500 Kg/L
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	6-8 h
Resa	10 – 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Extra opaco

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.