

Scheda Tecnica

L4 - Traspirante Act per interni



Caratteristiche

Idropittura traspirante acrilica con film resistente alla proliferazione della muffa, per interni ad elevata copertura, inodore e con elevato punto di bianco. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, esente da solventi e bassissima concentrazione di C.O.V. La facilità di applicazione e la buona resa rendono il prodotto ideale per tutte le realizzazioni di pregio con finiture opache.

Colore	Bianco
Confezioni	5 - 14 litri
Composizione	A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate e additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,650 Kg/L
Permeabilità al vapore	V1 alta permeabilità norma UNI:EN ISO 7783:2019
Copertura	Ottima. Classe 1 (norma UNI:EN ISO 6504-3:2007)
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	24h
Resa	8–10 mq/L per mano, in base all'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Opaco
Altre proprietà	Elevato punto di bianco Inodore Buona resa Facilmente applicabile
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.

Modi di impiego

Impiego	Idropittura traspirante idonea per superfici interne, per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati e per tutti gli ambienti favorevoli allo sviluppo della muffa.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo

 Scheda Tecnica**L4 - Traspirante Act
per interni**

Diluizione	Pennello / Rullo: 35 – 45% in volume con acqua Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 – 20%
Sovrapplicazione	4 – 6 ore
Polimerizzazione completa	7 – 10 giorni
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Temperatura di applicazione	Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

Preparazione del supporto e cicli applicativi

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici e eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L4 TRASPIRANTE ACT PER INTERNI intervallate da almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL-MASK.

Il prodotto dovrà essere maneggiato con cura e si dovrà evitare che venga a contatto con la pelle. Gli applicatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. In Italia i DPR 303 e 547

riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

A) Su superfici interne già pitturate o con presenza di muffa:

Eseguire una accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idoneo trattamento con IGIENIX X-TREME DETERGENTE non diluito, solo sulle superfici contaminate da muffa, impregnando bene il supporto. Attendere minimo 6 ore, applicare una mano a pennello di IGIENIX X-TREME DETERGENTE non diluito su tutte le superfici, attendere 6 ore e, a supporto perfettamente asciutto, finire con due mani di L4 TRASPIRANTE ACT PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.

**Scheda Tecnica****L4 - Traspirante Act
per interni**

Evitare l'utilizzo di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione di IGIENIX X-TREME DETERGENTE. Il ciclo Igienix X-Treme risulta inefficace su superfici trattate con candeggina.

Voce di capitolato

Idropittura traspirante acrilica con film resistente alla muffa, per interni (tipo L4 TRASPIRANTE ACT PER INTERNI) ad elevata copertura, inodore e con elevato punto di bianco. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e bassissima concentrazione di C.O.V. La facilità di applicazione e la buona resa rendono il prodotto ideale per tutte le realizzazioni di pregio con finiture opache.

Peso specifico medio	1,650 Kg/L
Classe di permeabilità	V1 alta permeabilità norma UNI:EN ISO 7783:2019
Copertura	Ottima. Classe 1 (norma UNI:EN ISO 6504-3:2007)
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	24h
Resa	8-10 mq/L per mano, in base all'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Opaco

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.