

Scheda tecnica

L6 - Lavabile extra opaca



Caratteristiche



Idropittura lavabile per interni dalla finitura extra opaca, inodore, per uso professionale. Conferisce ai supporti elevata copertura anche da bagnato e un effetto mascherante, riducendo le imperfezioni. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per applicazione diretta su cartongesso. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, il prodotto risulta specifico per il Green Public Procurement, DM 24/11/2025 CAM Edilizia sezione 2.4.1 (Indoor Air Quality A+) e sezione 2.4.15.

Colore	Bianco = Base P – Base D – Base ED
Confezioni	5 - 14 litri
Composizione	A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa
Peso specifico ISO 2811	1,500 Kg/L
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	6-8 h
Resa	13 - 15 m ² /L per strato, in funzione dell'assorbimento del supporto

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza EN ISO 2813	Extra opaco < 5 gloss a 85°
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998	Classe 2
Potere coprente UNI EN ISO 6504-3	Classe 1
Presa di sporco UNI 10792	Bassa DL da > 3 a < 9
Granulometria ISO 1524	S1 Fine < 100 µm
Altre proprietà	Ideale per cartongesso Mascherante Facilità di applicazione Elevato punto di bianco Inodore Elevata opacità

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.
----------------------	---

Scheda tecnica

**L6 - Lavabile
extra opaca****Modi di impiego**

Impiego	Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo
Diluizione	Pennello: 30 – 40% in volume con acqua Rullo: 20 – 30% in volume con acqua Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 – 20%
Sovrapplicazione	4 – 6 ore
Polimerizzazione completa	7 – 10 giorni
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Temperatura di applicazione	Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

Preparazione del supporto e cicli applicativi

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua, diluito 1:4 con acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL-MASK.

A) Su superfici interne nuove o già pitturate:

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idonei trattamenti con IGIENIX X-TREME DETERGENTE. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO diluito 1:4 con acqua. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

Scheda tecnica

**L6 - Lavabile
extra opaca**

B) Su superfici interne nuove o già pitturate molto assorbenti (gesso o cartongesso): Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe, eseguire idonei trattamenti con IGIENIX X-TREME DETERGENTE. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL-MASK eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.

Voce di capitolato

Idropittura lavabile dalla finitura extra opaca per interni (tipo L6 LAVABILE EXTRA OPACA PER INTERNI), inodore, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura anche da bagnato. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture extra opache.

Peso specifico medio	1,500 Kg/L
Secco al tatto	1h
Secco in profondità	6-8 h
Resa	13 - 15 m ² /L per strato, in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto del film	Extra opaco < 5 gloss a 85°

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.